

COMPA **CF** OAM

ВЕСОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ПОДСТАВОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ПОД ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ, ПВХ И ДЕРЕВА

СИСТЕМНЫЕ **ПОДОКОННЫЕ** ПОДСТАВОЧНЫЕ ТЕРМО-ПРОФИЛИ

БОЛЬШИЕ **НАГРУЗКИ**

СИСТЕМНЫЕ **СЕЧЕНИЯ**



Допустимые постоянные предельные нагрузки на изделия
Compacfoam на ровной поверхности до возможного значения
деформации 2%



Плотность изделия Compacfoam	Ширина, мм	Длина, мм	Площадь, кв. мм	Н/кв. мм по техпаспорту	КГ/кв. мм	Значение нагрузки на заданную площадь изделия CF в КГ
CF100	40,00	1 175,00	47 000,00	0,56	0,0571	2 683,90
CF100	45,00	1 175,00	52 875,00	0,56	0,0571	3 019,39
CF100	50,00	1 175,00	58 750,00	0,56	0,0571	3 354,88
CF100	55,00	1 175,00	64 625,00	0,56	0,0571	3 690,37
CF100	60,00	1 175,00	70 500,00	0,56	0,0571	4 025,85
CF125	40,00	1 125,00	45 000,00	0,78	0,0795	3 579,22
CF125	45,00	1 125,00	50 625,00	0,78	0,0795	4 026,62
CF125	50,00	1 125,00	56 250,00	0,78	0,0795	4 474,02
CF125	55,00	1 125,00	61 875,00	0,78	0,0795	4 921,42
CF125	60,00	1 125,00	67 500,00	0,78	0,0795	5 368,83
CF150	40,00	1 075,00	43 000,00	0,83	0,0846	3 639,38
CF150	45,00	1 075,00	48 375,00	0,83	0,0846	4 094,30
CF150	50,00	1 075,00	53 750,00	0,83	0,0846	4 549,23
CF150	55,00	1 075,00	59 125,00	0,83	0,0846	5 004,15
CF150	60,00	1 075,00	64 500,00	0,83	0,0846	5 459,07
CF200	40,00	1 075,00	43 000,00	1,01	0,1030	4 428,64
CF200	45,00	1 075,00	48 375,00	1,01	0,1030	4 982,22
CF200	50,00	1 075,00	53 750,00	1,01	0,1030	5 535,80
CF200	55,00	1 075,00	59 125,00	1,01	0,1030	6 089,39
CF200	60,00	1 075,00	64 500,00	1,01	0,1030	6 642,97

**ВАШ
КОНТАКТ
С НАМИ.**

COMPAFCOAM ГмБХ
Россельштрассе 7 – 11
Волькерсдорф-им-Вайнфиртель
А-2120, АВСТРИЯ
Тел. +43 (0)2245 / 20 8 02
Факс +43 (0)2245 / 20 8 02 329



compacfoam.com

COMPAFCOAM Россия
ООО «СДМ-ХИМИЯ»
111024 Москва
ул. Боровая, дом 3, стр. 13
Тел.: +7 985 969 9262
info@compacfoam.ru



compacfoam.ru

Допустимые постоянные предельные нагрузки на изделия Compacfoam на пластиковых подкладках (для каждой) из первичного пластика до возможного значения деформации 2%



Плотность изделия Compacfoam	Ширина, мм	Длина, мм	Площадь, кв. мм	Н/кв. мм по техпаспорту	КГ/кв. мм	Значение нагрузки на заданную площадь изделия CF в КГ
CF100	36,00	100,00	3 600,00	0,56	0,0571	205,58
CF100	40,00	100,00	4 000,00	0,56	0,0571	228,42
CF100	44,00	100,00	4 400,00	0,56	0,0571	251,26
CF100	48,00	100,00	4 800,00	0,56	0,0571	274,10
CF100	50,00	100,00	5 000,00	0,56	0,0571	285,52
CF125	36,00	100,00	3 600,00	0,78	0,0795	286,34
CF125	40,00	100,00	4 000,00	0,78	0,0795	318,15
CF125	44,00	100,00	4 400,00	0,78	0,0795	349,97
CF125	48,00	100,00	4 800,00	0,78	0,0795	381,78
CF125	50,00	100,00	5 000,00	0,78	0,0795	397,69
CF150	36,00	100,00	3 600,00	0,83	0,0846	304,69
CF150	40,00	100,00	4 000,00	0,83	0,0846	338,55
CF150	44,00	100,00	4 400,00	0,83	0,0846	372,40
CF150	48,00	100,00	4 800,00	0,83	0,0846	406,26
CF150	50,00	100,00	5 000,00	0,83	0,0846	423,18
CF200	36,00	100,00	3 600,00	1,01	0,1030	370,77
CF200	40,00	100,00	4 000,00	1,01	0,1030	411,97
CF200	44,00	100,00	4 400,00	1,01	0,1030	453,16
CF200	48,00	100,00	4 800,00	1,01	0,1030	494,36
CF200	50,00	100,00	5 000,00	1,01	0,1030	514,96

*** ПРИМЕЧАНИЕ:**

CF100 - подставочные профили для изделий из ПВХ, алюминия и дерева, под пороги дверей и раздвижные конструкции

CF125 - монтажный профиль для черновой коробки на вынос, возможно, также как подставочные основания

CF150 - подставочные профили для алюминиевых окон и раздвижных конструкций с повышенными требованиями

CF200 - подставочные профили для алюминиевых окон и раздвижных конструкций индивидуального подхода

**ВАШ
КОНТАКТ
С НАМИ.**

COMPA CFOAM ГмБХ
Россельштрассе 7 – 11
Волькерсдорф-им-Вайнфиртель
А-2120, АВСТРИЯ
Тел. +43 (0)2245 / 20 8 02
Факс +43 (0)2245 / 20 8 02 329



compacfoam.com

COMPA CFOAM Россия
ООО «СДМ-ХИМИЯ»
111024 Москва
ул. Боровая, дом 3, стр. 13
Тел.: +7 985 969 9262
info@compacfoam.ru



compacfoam.ru

COMPA**CF**OAM

С Д М
ХИМИЯ

WIKI

COMPAСFOAM[®] ГмбХ

Россельштрассе 7 – 11
Волькерсдорф-им-Вайнфиртель
А-2120, АВСТРИЯ
Тел. +43 (0)2245 / 20 8 02
Факс +43 (0)2245 / 20 8 02 329
E-Mail offi ce@compacfoam.com

www.compacfoam.com




COMPAСFOAM[®] РОССИЯ

ООО СДМ-ХИМИЯ
Боровая ул. 3, стр. 13
111024 Москва

Тел. +7 (495) 360 6235
Тел. +7 (495) 969 9262
E-Mail info@sdm-chem.ru
E-Mail info@compacfoam.ru

www.compacfoam.ru



На нашей странице WIKI Вы найдете все, что стоит знать о материале **COMPAСFOAM**[®]: технические факты, возможные применения, обработка и производство. Информация постоянно обновляется.

www.wiki-compacfoam.info



COMPA**CF**OAM